

Матовая пропитка (Mattversiegelung)

Описание

Защитная шелковисто-матовая пропитка на основе воды с акрилатами и воском, обладает хорошей износостойкостью и химической устойчивостью. Пропитка устойчива к скольжению. Это сопротивление к скольжению заметно только в сухом состоянии. Полная износостойкость и химическая устойчивость пропитки (особенно относительно щелочных очистителей и спиртов) достигается примерно через 2 недели. Затем поверхность устойчива к воздействию воды минимум 24 часа и к воздействию спиртов минимум 1 час.

Технические данные: Плотность: ок. 1,0 г/см³

Значение pH: ок. 8,5

Точка воспламенения: нет

Вид: жидкая, мутная, беловатого цвета

Запах: неспецифический

Растворимость в воде: полная

Действие

Продукт образует шелковисто-матовый защитный слой на поверхности. Делает более интенсивной цветовую структуру и глубину.

Область применения

Для пропитки напольных покрытий и покрытий для стен.

Основания: равномерно впитывающие (грунтованные) стяжки, шпатлевки, террасы и др. цементные поверхности. Только для внутренних работ.

Использование:

Необходимо изготовить пробную площадь, чтобы рассчитать соответствие и расход. Перед употреблением продукт необходимо встряхнуть в течение 1 минуты, затем дать -остоять 5 минут, затем наносить только на прогрунтованное, т.е. равномерно впитывающее основание. Высокая или неравномерная впитывающая способность основания может привести к образованию полос. Вместо заполнителя пор может использоваться водоотталкивающая пропитка. **Рабочие инструменты:** ведро, метелка или швабра.

а) Полы:

пропитка наносится только на высохшее основание (мин. через 4 часа при температуре 20°C). Продукт наносится неразбавленным равномерно тонким слоем. Не наносить на еще не высохший продукт. Избегать образования луж, незамедлительно протирая поверхность.

б) Стены:

Особенно важно равномерное нанесение. Это может гарантировать техника HVLP (High Volume Low Pressure: напр. распылитель Wagner W 550). Выбрать самое слабое положение и струю. Работать снизу вверх равномерными движениями.

Примечание: Лучше нанести два раза тонким слоем, чем один раз обильно, что легко может привести к образованию луж и потеков.

Температура обработки: 15-25°C температура поверхности. Напольное отопление необходимо вовремя убавить или выключить.

Время высыхания: Поверхностно продукт высыхает через ок. 30 минут. Через два часа возможны пешеходные нагрузки с осторожностью. Через 3-5 дней поверхность полностью готова к нагрузкам. В течение этого времени по возможности очищать всухую или только чистой водой. При низких температурах время высыхания увеличивается.

Расход: Ок. 20-25 м²/л на на прогрунтованную поверхность. Примечание: щетка вбирает в себя сначала ок. 0,5 л продукта.

Очистка используемых инструментов: Немедленно вымыть водой.

Хранение: В закрытой упаковке, в прохладном месте, защищенном от мороза.

Срок годности: до 1 года с даты производства. Вскрытую упаковку использовать как можно быстрее.

Безопасность, обозначения

Gef. StoffV. или директивы ЕС 1999/45:нет

Detergentien-VO: нет

Транспорт ADR 2003/ГГVSE: не является опасным грузом

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать брызги.

Защита окружающей среды и утилизация:

Согласно Detergentengesetz директивам ЕС ПАВ являются разлагаемыми веществами. В разбавленном виде может попадать в канализацию. Бутылка из PE, подвергается переработке. WGK 1 согласно VwVws от 17.5.99. Вымытая упаковка может быть утилизирована через мусоросборник. Код AVV: 07 01 99.